

Pružné utesňovanie a lepenie spojov – silikón

- Odolnosť voči úderom, rázom a vibráciám
- Odolnosť voči tepelnej rozťažnosti a kontrakcii dielov, ako aj voči vibráciám
- Produkty veľmi dobre vyplňajú spojovaciú medzeru
- Veľký rozsah vhodných prevádzkových teplôt
- Dobrá odolnosť voči vplyvom počasia



Potrebuje lepidlo s rýchlym tuhnutím / rýchlym vytvrdzovaním?

áno

nie

Potrebuje utesniť elektrické komponenty?

Vyžadujete vysokú odolnosť voči teplote?

do 250 °C

do 350 °C

Riešenie

5610 A&B

5145

5366 / 5367 / 5368

5398

5399

Vytvrdzovacia metóda	dvojitložkové	pôsobením vlhkosti	pôsobením vlhkosti	pôsobením vlhkosti	pôsobením vlhkosti
Suché na dotyk	5–7 min.	70 min.	5 min.	8–10 min.	5 min.
Viskozita	pasta	pasta	pasta	kvapalina	pasta
Určené špeciálne na	utesňovanie / lepenie s rýchlym vytvrdzovaním	zalievanie a lepenie elektronických súčiastok	sklo	utesňovanie / zalievanie	utesňovanie tepelných zdrojov
Farba	čierna	transparentná	čira / biela / čierna *	červená	červená
Prevádzková teplota	-55 °C až +180 °C	-55 °C až +180 °C	-55 °C až +250 °C	-55 °C až +350 °C	-55 °C až +350 °C
Veľkosti balenia	400 ml	40 ml, 300 ml	310 ml	310 ml	310 ml
Dávkovacie zariadenie ¹	983438, 983439	97040, 97002	97040, 97002	97040, 97002	97040, 97002

¹ Podrobnejšie informácie pozri na stranách 42/43

* 5366 – číre
5367 – biele
5368 – čierne



Loctite® 5610 A&B

- Rýchle vytvrdenie
- Silno adhézný dvojitložkový silikónový produkt
- Neobmedzená hĺbka vytvrdenia
- Slabý zápach
- Ideálne na lepenie a utesňovanie kovov, skla, keramiky kompozitných materiálov, väčšiny plastov a elastomérov



Loctite® 5145

- Nekorozívne (neutrálne vytvrdenie)
- Elektrická trieda
- Slabý zápach
- Ideálne na lepenie, utesňovanie a ochranu elektrických a elektronických dielcov




Loctite® 5366 / 5367 / 5368

- Ideálne na lepenie, utesňovanie a ochranu častí vystavených vibráciám alebo vzájomnému pohybu
- Vhodné na sklo, kovy, keramiky, kompozitné materiály a väčšinu plastov



Loctite® 5398

- Odolné voči vysokej teplote
- Ideálne na utesňovanie tepelných výmenníkov, parných okruhových, ohrievačov vody, turbín a čerpadiel
- Na ochranu a izoláciu elektrických skriň



Loctite® 5399

- Odolné voči vysokej teplote
- Ideálne na lepenie a utesňovanie skla, kovu a keramiky, kde teplota môže dosahovať 350 °C, napr. utesňovanie dymovodov / kominov pecí, priemyselných pecí a elektrických spotrebičov